

# USTA. lab de Caracterización de Materiales


## Ing. Mecatrónica

Forma: Cilindrica

	Diametro	Altura
Unidades	mm	mm
1 - 1	5,0000	6,0000

Nombre	Max. Esfuerzo	Rotura Esfuerzo	PSF Esfuerzo	M.Elastico	LE1 Deformacion
Parametro			0,1 %/FS	2, 25 N/mm2	0,2 %
Unidades	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	%
1 - 1	26,1014	--	--	1082,11	5,36667

COMPORTAMIENTO DE LA FRACTURA B1



### Comentarios

PREMOLAR B7 (V=5mm/s)