

Anexo B

Resultados obtenidos por (Cisneros y Tito, 2021)

Comparación de muestras								
# Calicata	CALICATA 1				CALICATA 2			
Muestra	N	N + 4% C.R.	N + 6% C.R.	% promedio mejoramiento	N	N + 4% C.R.	N + 6% C.R.	% promedio mejoramiento
<i>Límites de Atterberg</i>								
LL [%]	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
LP [%]	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
IP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
<i>Proctor modificado</i>								
ρ_{maxseca} [gr/cm3]	1.877	1.953	2.011		1.879	1.935	1.995	
		4.05%	7.14%	5.59%		2.98%	6.17%	4.58%
W_{optima} [%]	13.7	10.9	10.2		13.1	11.2	10.9	
		-20.44%	-25.55%	-22.99%		-14.50%	-16.79%	-15.65%

<i>CBR</i>								
CBR _{100%} [%]	26.2	29.9	31.3		29	32.7	34.4	
		14.12%	19.47%	16.79%		12.76%	18.62%	15.69%
CBR _{95%} [%]	23.1	25.5	27		18.2	26.2	28.8	
		10.39%	16.88%	13.64%		43.96%	58.24%	51.10%

Nota. N: Suelo en estado natural. NP: No Presenta. % C.R.: Porcentaje de dosificación de concreto reciclado.