

Anexo B. Análisis Granulométrico

		Nº. del Tamiz	Peso Retenido gr,	Peso Retenido gr, REAL	B %Pasante	% Mas Grueso	% Mas Fino	
		US						
PIEDRA O CANTOS		4						
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
GRAVA	GRUESA	2 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		1 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		3/4	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		FINA	1/2	0.00	0.00	0.00		
			3/8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1/4		0.00	0.00	0.00			
	Nº 4		10.30	10.31	1.16	1.16	98.84	
	ARENA		GRUESA	Nº 8				
		Nº 10		22.40	22.43	2.53	3.69	96.31
		MEDIA	Nº 16					
Nº 20			23.80	23.83	2.69	6.38	93.62	
Nº 30								
Nº 40			56.40	56.46	6.37	12.75	87.25	
FINA		Nº 50						
		Nº 60	90.50	90.60	10.22	22.97	77.03	
		Nº 80						
		Nº 140	149.30	149.47	16.86	39.83	60.17	
	Nº 200	39.00	39.04	4.40	44.23	55.77		
	P Nº 200	493.9	494.46	55.77	100.00	0.00		

Peso total de la muestra (g)	886.6
peso inicial antes de secado (g)	1000
peso despues de secado (g)	886.6
Peso lavado seco (g)	403.4
Peso de finos perdidos por lava	483.2
Porcentaje de perdida %	-0.113%

