
	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN CON CAL, CEMENTO, SILICATO DE SODIO Y ACEITE SULFONADO PARA VÍAS Terciarias con presencia de ARCILLA EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUÍA		
	CONTENIDO DE HUMEDAD ω (%)		
Ubicación	Vereda las Leonas, ubicada en el kilómetro 73 de la vía que comunica los municipios de puerto López y puerto Gaitán en el departamento del Meta		
Elaborado por	Luis Fernando Rojas Ochoa	Código	2202831
	Brian David Alvarez Pizco	Código	2202075

Superficie de Rodadura	Muestra N°	W1-Muestra Húmeda (g)	W2-Muestra Seca (g)	Contenido de Humedad ω (%)
	1	835	691	21%
	2	825	673	23%
				22%

$\omega = \frac{W_w}{W_s}$	$W_w = W_1 - W_2$
	$W_s = W_2$